

moduleo^{ivc} Impress

Design Floors



TF20170124




PRODUCT INFORMATION INFORMATION PRODUIT PRODUKTDATEN PRODUCTINFORMATIE INFORMACION PRODUCTO Информация о продукте		
Level of use Classe d'usage Einstufung Gebruiksklasse Clase de uso Класс использования	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Total thickness Epaisseur totale Gesamtstärke Totale dikte Espesor total Общая толщина	EN ISO 24346	2,5 mm (100 mils)
Wear layer Couche d'usure Nutzschiicht Slijtlaag Capa de uso Защитный слой	EN ISO 24340	0,55 mm (22 mils)
Squareness & straightness Rectitude des arrêtes et de l'équerrage Maßstabilität Rechtheid & rechthoekigheid Rectitud & perpendicularidad Прямоугольность&Прямолинейность		Protectonite®
Total weight g/m ² Poids total g/m ² Flächengewicht g/m ² Totaal gewicht g/m ² Peso total g/m ² Общий вес, г/м ²	EN ISO 23997	4059
Embossed in register Grainage en rapport Synchronprägung Register embossing Relieve sincronizado тиснение в регистре		

SIZE & PACKING DIMENSIONS & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG FORMAAT & VERPAKKING DIMENSIONES Y EMBALAJE РАЗМЕР И УПАКОВКА		
Planks Lames Dielen Planken Lamas Планка	EN ISO 24342	19,6 x 132,0 cm (7,72" x 51,97")
Box planks Boîte de lames Ein Karton Dielen Doos planken Caja con lamas Коробка с планками	14 pcs/box	3,62 m ² /box (38,99 ft ² /box)

TEST RESULTS PERFORMANCES TECHNIQUES TESTERGEBNISSE TESTRESULTATEN RESULTADOS PRUEBAS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ		
Inflammability Classement feu Brandverhalten Brandklasse Resistencia al fuego Воспламеняемость	EN 13501	Bfl-S1
Scratch resistance Résistance aux rayures Verschleißverhalten Krassvastheid Resistencia a las rayas Устойчивость к царапинам	EN ISO 660-2	Class T
Squareness & straightness Rectitude des arrêtes et de l'équerrage Maßstabilität Rechtheid & rechthoekigheid Rectitud & perpendicularidad Прямоугольность&Прямолинейность	EN ISO 24342	± 0,35 mm
Slip resistance Glissance Rutschhemmung Antislip Antideslizamiento Устойчивость к скольжению	EN 13893	DS
Slip restraint Résistance au glissement Rutschicherheit Slipweerstand Resistencia al deslizamiento Ограничение скольжения	DIN 51130	R10
Residual indentation Poinçonnement rémanent Resteindruckverhalten Restindruk Indentación residual Остаточная деформация	EN ISO 24343-1	Norm: ≤ 0,10mm Average result measured: 0,03mm
Furniture leg resistance Résistance au pied de meuble Möbelschubtest Meubelpoottest Prueba con pata de mueble Выдержка давления ножек мебели	EN ISO 16581	No cracks, no damage
Curling Incurvation Schüsselung Krulling Curvatura Закручивание	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Electrical resistance Résistance électrique Elektrischer Leitwiderstand Electrische weerstand Resistencia eléctrica Электрическое сопротивление	EN 1081	≤ 10 ⁹ Ohm
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle Dimensionsstabilität Dimensionele stabiliteit Estabilidad dimensional Стабильность размеров	EN ISO 23999	Norm: ≤ 0,25 % Average result measured: ≤ 0,05 %
Heat insulation Isolation thermique Wärmeleitfähigkeit Thermische isolatie Aislamiento térmico Теплоизоляция	EN 12524	0,25 w/(m.K)
Thermal resistance R Résistance thermique R Wärmedurchlasswiderstand R Warmteoorlaatweerstand R Resistencia térmica R Тепловое сопротивление R	EN 12664	0,0100 m ² .K/W
Electrostatic performance Accumulation de charges électrostatiques Antistatik Electrostatische propensiteit Resistencia electrostática Электростатическое свойство	EN 1815	< 2 kV
Formaldehyde group Classe formaldéhyde Formaldehyd Klassifizierung Formaldehydeklasse Clase formaldehído Формальдегидная группа	EN 717-1	E1
Acoustic insulation Efficacité acoustique Trittschallverbesserungsmaß Kontaktgeluidisolatie Aislamiento acústico Звукоизоляция	EN ISO 717-2	3 dB
Acoustic insulation Efficacité acoustique Trittschallverbesserungsmaß Kontaktgeluidisolatie Aislamiento acústico Звукоизоляция + Xtrafloor Flex Pro underlay	EN ISO 717-2	10 dB
Castor chair resistance Résistance aux chaises à roulettes Stuhlrollenbeanspruchung Bestand tegen stoelwielen Resistencia a ruedas de sillas Выдержка колесиков стула	EN ISO 4918	No damage to wearlayer, no delamination
Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Vlekbestendigheid Resistencia a manchas Стойкость к травлению	EN ISO 26987	Very good Très bon Sehr gut Zeer goed
Light fastness Résistance à la lumière Lichtechtheid Lichteheid Resistencia a luz Светостойкость	EN ISO 105-B02	≥8
Underfloor heating Chauffage par le sol Fußbodenheizung Vloerverwarming Calefacción por el suelo Полы с подогревом	EN 12524	Suitable, max 27°C Adapté, max 27°C Geeignet, max 27°C Geschikt, max 27°C Apto, max 27° C Совместим при макс. +27° C
Warranty (year) Garantie (ans) Garantie (Jahre) Garantie (jaar) Años de garantía Гарантия (лет)		20 Residential 10 Commercial

PRODUIT CERTIFIE NF - UPEC	
Classement UPEC	U ₃ P ₃ E ₂ C ₂
N° Certificat NF UPEC	345-012.1

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use | La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal. | Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung. | De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik.



a division of **ivc** group

Nijverheidslaan 29 • 8580 Avelgem • Belgium
T +32 (0)56 653 211 • F +32 (0)56 653 229
info@moduleo.com • www.moduleo.com