

STATIC PULSE

Özellikler Properties	Standartlar Standards	Conductive Tile		Static Dissipative Tile	
		Değerler Values	Değerler Values	Değerler Values	Değerler Values
Döşeme cinsi Type of floor covering	EN 649		Kompakt Homojen Compact Heterogenous	Kompakt Homojen Compact Heterogenous	
Kullanım sınıfı Classification	EN 685		Ticari 34 Commercial 34 Endüstriyel 43 Industrial 43	Ticari 34 Commercial 34 Endüstriyel 43 Industrial 43	
Toplam kalınlık Width	EN 428		2.00 mm / 3.00 mm	2.00 mm / 3.00 mm	
Aşınma tabakası kalınlığı Thickness of wear layer	EN 429		2.00 mm / 3.00 mm	2.00 mm / 3.00 mm	
Poliüretan güçlendirme (PUR) Surface treatment			Evet Fullfilled	Evet Fullfilled	
Aşınma / kalınlık kaybı Wear resistance	EN 660-1		Grup P	Grup P	
Kalıcı batma (Sıkıştırma değişikliği) Residual indentation	EN 433		≤ 0.07 mm	≤ 0.07 mm	
Sandalye tekerlekleri ile aşınma Castor chair suitability	EN 425		Aşınmaz No damage	Aşınmaz No damage	
Tabandan ısıtma Underfloor heating			Uygun Suitable	Uygun Suitable	
Elektriksel direnç Electrical resistance	ASTM F 150(100V) DIN 51953 (500V)	Üst yüzey üzerindeki Surface to surface Üst yüzeyden zemine Surface to ground	2,5 x 10 ⁴ - 10 ⁶ < 2,5 x 10 ⁴ - 10 ⁶	10 ⁶ - 10 ⁸ 10 ⁶ - 10 ⁸	
Elektrostatik yük oluşturma Electrostatic propensity	ESD STM 97.2		< 0.1 kv	< 0.2 kv	
Statik bozulma Static decay	Test 101B 4046		0.01 saniye 0.01 second	0.01 saniye 0.01 second	
Boyutsal Stabilite Dimensional Stability	EN 434		≤ % 0.51 mm	≤ % 0.51 mm	
Darbe sesi emiciliği Sound absorption	EN ISO 140-8		Lw = 2 dB	Lw = 2 dB	
Alev almazlık Reaction to fire	DIN 4102/14 EN 13501-1		B1 Sınıf B _{fl} -S1 B1 Class B _{fl} -S1	B1 Sınıf B _{fl} -S1 B1 Class B _{fl} -S1	
Isı direnci Resistance to heat	ASTM F 1514		< ΔE = 1.0	< ΔE = 1.0	
Işık direnci Resistance to light	ASTM F 1515		< ΔE = 6.0	< ΔE = 6.0	
Statik yüklenme limiti Static load limit	ASTM F 970-00		< 0.127 mm (1134 kg yüke göre) < 0.127 mm (at 1134 kg)	< 0.127 mm (1134 kg yüke göre) < 0.127 mm (at 1134 kg)	
Duman yoğunluğu Smoke density	ASTM E 662		< 450	< 450	
Alev yayılımı Flame spread	ASTM E 84		< 75	< 75	
Renk değişimi (solmazlık) Color fastness	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6	
Kimyasal direnç Chemical resistance	EN 423		İyi Fullfilled	İyi Fullfilled	
Kayma direnci Slip resistance	DIN 51130		R10	R10	
Bakteri üremesine karşı dayanım Fungal resistance	EN ISO 846		Üreme yok No growth	Üreme yok No growth	
Renk ve desenler Color and patterns			19 Renk 1 Desen 19 Color 1 Pattern	19 Renk 1 Desen 19 Color 1 Pattern	
Ebat Size	Karo Tile		600 mm x 600 mm 610 mm x 610 mm	600 mm x 600 mm 610 mm x 610 mm	